



Technisch merkblad  
Artikelnummer 2390-91

## Trappen- & Parketlak

Speciale 1-componentlak op basis van hoogwaardige PU-/acrylaatdispersie. Verwerking met roller of kwast.

### Toepassing

Houten vloeren, parket, trappen voor particuliere toepassing, ook voor meubels en binnendeuren geschikt. Speciaal voor de doe-het-zelver.

### Producteigenschappen

Trappen- & Parketlak onderscheidt zich met name door de gelijkmatige vulling van de ondergrond en de goede vloei-eigenschappen. Het product is gemakkelijk te verwerken en reukarm. Hout wordt door deze robuuste, sterke laag extreem goed beschermd. Voldoet aan de eis van de DIN EN 71-3, veilig voor houten kinderspeeltoestellen.

### Verwerking

Het hout moet goed geschuurd (korrel 100-120), droog, schoon, vetvrij zijn. Vettige en harsrijke houtsoorten vooraf met verdunning afwassen. Oude lagen zeer goed schuren. Maximaal toelaatbare houtvochtigheid 8-12%. Trappen- & Parketlak wordt met een speciale acrylkwast of een speciale lakroller (kortharige mohairrol) verwerkt. Indien met een roller verwerkt mag maximaal 5% water worden toegevoegd om de vloei-eigenschappen optimaal tot uiting te laten komen. Voor het gebruik goed roeren. Om een sterke, duurzame laag te verkrijgen, moeten 3 lagen worden aangebracht. Door het opzetten van een proef de kleur en verdraagzaamheid met de ondergrond testen. Trappen- & Parketlak niet uitgieten over de vloer en dan verdelen, dit leidt nl. tot vlekvorming. Niet meer dan 2 lagen per dag aan-

### Technische gegevens

Glansgraad:	2390 zijdeglans 2391 zijdemat
Geur:	typische eigen geur, na droging reukloos
Verpakking:	bussen 0,75 en 2,5 liter
Kleur:	kleurloos

brenge. Niet beneden +15°C verwerken (materiaal- en ondergrondtemperatuur).

### Opmerking

Gelakte vloeren en trappen moeten eigenlijk dagelijks met een bezem of mop schoongemaakt worden, ontdaan van stof, zandkorrels en vuil. 1 x per week de vloeren of trappen afnemen met water onder toevoeging van Trappen- & Parketonderhouds-polymeer (art.nr. 2393).

### Reiniging

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Restanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Verbruik

100-120 ml/m<sup>2</sup> per laag. Bij zeer intensief gebruikte vloeren en trappen tenminste 3 lagen aanbrengen.

### Droging

Stofdroog: ca. 1 uur  
Hanteerbaar: ca. 2 uur  
Overschilderbaar: ca. 4 uur  
Volledig mechanisch en chemisch te belasten na 7 dagen. Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtig-

heid. Gedurende de verwerking en droging voor goede ontluchting en ventilatie zorgen. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertraagen de droging.

### Verdunning

Indien noodzakelijk met water (5-10%).

### Houdbaarheid

In de gesloten, originele verpakking, droog, koel en vorstvrij opgeslagen tenminste 2 jaar.

### VOS-gehalte

EU grens voor dit product (categorie A/i): 140 gr/ltr (2010)  
Dit product bevat maximaal 90 gr/ltr VOS.

### Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode: W3

## Afval

Productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden.

## Gevarenaanduiding

WGK: 1  
ADR: -/-

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.  
**U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).**  
**Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**